

DIVISIONE:  
 DIVISION:

**COSTRUZIONI**  
**CONSTRUCTIONS**

 LABORATORIO:  
 LABORATORY:

**REAZIONE**  
**REACTION**

<b>RAPPORTO DI PROVA</b> <i>(Test Report)</i>	Pag. 1 di/of pag. 5
N° <b>0698/DC/REA/10_1</b>	Data: <b>04.11.2010</b> Date:

 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:  
 SPECIMEN DESCRIPTION:

Nome commerciale .....: **PLANCIA TRATTATA CON SOLUZIONE CANADESE**  
*Product Name*

Descrizione.....: **Plancia in rovere con supporto nobile 4 mm incollato su strati in abete con trattamento superficiale con "Soluzione Canadese" e "Shellac 594"**  
*Description* .....: **Oak flooring with 4 mm solid wood layer glued on fir layers with upper finishing with "Canadian Solution" and "Shellac 594"**

 DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:  
 CLIENT:

Nome / Name .....: **PRODOTTI NATURALI DURGA SRL.**

Indirizzo / Address.....: **Via Stringaio, 3**

Città / City.....: **56040 Acciaiole (PI)**

 NORMA DI RIFERIMENTO:  
 REFERENCE STANDARD:

Norma Tecnica / Technical standard: **EN ISO 9239 – Reaction to fire tests for floorings – Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1:2002)**

 DISTRIBUZIONE ESTERNA:  
 OUTSIDE DISTRIBUTION:

**Originale cliente**  
**Original : Client**

 DISTRIBUZIONE INTERNA:  
 INSIDE DISTRIBUTION:

**Copia capo laboratorio**  
**Copy: Head of laboratory**

 ENTE DI ACCREDITAMENTO:  
 ACCREDITATION BODY:



**RAPPORTO DI PROVA**  
(Test Report)

N° **0698/DC/REA/10\_1**

Pag. 2  
di/of  
pag. 5

Data: **04.11.2010**  
Date:

**DATI GENERALI / GENERAL DATA :**

- Data ricevimento campioni / *Product supply date* ..... : **18.10.2010**
- Data esecuzione prove / *Date of test* ..... : **28.10.2010**
- Identificazione delle norme di riferimento..... : **EN ISO 9239-1**  
*Standard reference identification* : **EN 13238:2001**
- Identificazione dei metodi di prova ..... : **Orientativo**  
*Test method identification* ..... : **Pre-test**
- Campionamento / *Sampling* ..... : **Provette ricavate dal laboratorio su lotto di materiale fornito dal cliente.**  
*Specimens taken from sample supplied by client.*
- Condizionamento secondo EN 13238 ..... : **23 °C - 50 % u.r. per 240 ore**  
*Conditioning compling EN 13238*..... : **23 °C - 50 % r.h. for 240 hours**
- Procedura normalizzata / *Standard procedure* ..... : **SI / Yes**
- Deviazione dai metodi di prova ..... : **SI (\*) / Yes (\*)**  
*Standard procedure deviation*
- Controllo calcoli / *Calculation check*..... : **SI / Yes**

**CAMPIONI ANALIZZATI / SAMPLES TESTED:**

- 2 Provette campione denominate / *2 Specimens of sample identified:*

**PLANCIA TRATTATA CON SOLUZIONE CANADESE**

Tipo di substrato / *Substrate type:*  
Lastra in fibra cemento come da EN 13238 par 5.1.2  
*Fiber cement board according to EN 13238 par 5.1.2*

Allestimento del campione / *Specimen mounting and fixing:*  
Appoggiato su supporto incombustibile  
*Loose laid non combustible substrate*



**CSI**  
Certificazione e Testing

**RAPPORTO DI PROVA**  
(Test Report)

N° 0698/DC/REA/10\_1

Pag. 3  
di/of  
pag. 5

Data: 04.11.2010  
Date:

**DICHIARAZIONE / DECLARATIONS :**

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.  
*Test results contained in this test report relate only to specimens tested.*
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.  
*The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.*
- I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova.  
*The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet*
- I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al comportamento dei provini di un materiale nelle particolari condizioni della prova; essi non sono destinati ad essere l'unico criterio per la valutazione della pericolosità potenziale del materiale in opera.  
*The test results relate o the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*
- (\*) E' stato provato un numero ridotto di provette.  
*(\*) A reduced number of specimens has been tested.*

**RISULTATI / RESULTS:**

- Metodo di prova  
EN ISO 9239-1

Identificazione provetta <i>Specimen identification</i>	1 Long.	2 Tras.	3	4
Tempo di innesco <i>Time to ignition</i> [s]	141	142	-	-
Tempo di spegnimento <i>Time to flmeout</i> [s]	1226	1311	-	-
Distanza bruciata <i>Extent of burn</i> [mm]	350	315	-	-
Flusso critico alla spegnimento <i>Critical flux at extinguishment</i> [kW/m <sup>2</sup> ]	6,26	7,03	-	-
HF-10	6,92	9,16	-	-
HF-20	6,26	7,03	-	-
HF-30	6,26	7,03	-	-
Picco dell'abbattimento di luce <i>Peak light attenuation</i> [%]	6,30	10,93	-	-
Tempo per il picco dell'abbattimento di luce <i>Time to peak light attenuation</i> [s]	353	355	-	-
Fumo totale integrato <i>Total integrated smoke</i> [%·min]	20,46	38,57	-	-

Note: \* Campione spento dall'operatore a fine prova.

Notes: \* Specimen extinguished by the operator at the end of the test



**RAPPORTO DI PROVA**  
(Test Report)

N° 0698/DC/REA/10\_1

Pag. 5  
di/of  
pag. 5

Data: 04.11.2010  
Date:

**CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION:**

Dai dati delle prove riportate nelle precedenti pagine si attribuisce la seguente classe potenziale di reazione al fuoco al campione che dovrà essere confermata dalla prove secondo norma EN 11925-2:

*On the basis of the test results written in the previous pages of this test report determines the following reaction to fire potential class that have to be confirmed by the tests according to EN 11925-2 standard:*

**presumibile C<sub>fl</sub> s1**

**presumable C<sub>fl</sub> s1**

DATA  
Date

04/11/2010

IL RESP. Divisione Costruzioni  
Division Head

Paolo Mele

IL RESP. DEL CENTRO  
Managing Director

Pasqualino Cau