



SETA Pittura

FUNZIONI:
Pittura semilavabile da interni, dalla trama particolarmente liscia ed opaca. Ottima resistenza ai batteri.

CARATTERISTICHE:
Prodotto a $\text{cov}=0$ ed elevata traspirabilità $\mu=12$. inodore. Alta copertura anche in casi difficili.

CONFEZIONI:

14 l - 7 l

CONSERVAZIONE:

24 mesi.

SCHEDA TECNICA

REV. 0 DATA Maggio 2016

PREPARAZIONE SUPPORTO Se necessario spolverare il supporto, rimuovere parti non coese, eliminare macchie o grassi prima della applicazione.

Il fondo può essere preparato con "Legante vegetale n.26" quando abbiamo supporti deboli, intonaci in gesso o molto assorbenti. o fondo per cartongesso "Intorull".

APPLICAZIONE: rullo a fibra corta o pennellata. Stendere il prodotto senza lasciare accumuli scaricando bene rullo o pennello.

Attendere la completa asciugatura della prima mano e comunque almeno 5 h prima della mano successiva.

DILUIZIONE: Pronto uso

RESA: 12 mq/l

COPERTURA: 2 mani

ESSICCAZIONE: 30min (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 24 ore. La pittura assume la massima resistenza dopo c.ca 7gg.

PULIZIA ATTREZZI con acqua ed eventuale sgrassaggio finale con "Sapone forte".

Voce capitolato:

Applicazione di una o due mani di pittura naturale ad alta traspirazione a base di oli e resine vegetali, resistente alle muffe. Costituita da materie prime naturali provenienti da fonti rinnovabili e minerali, esenti da sostanze chimiche e d'origine petrolifera (tipo pittura SETA linea Durga o similari

forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati)

NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei componenti organici della formulazione

(completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO₂.

LUOGO DI PRODUZIONE:

Laboratorio Durga - Acciaiole (PI).

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con prodotti di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB- BioediliziaItalia:

Carbonato di calcio (polvere di marmo), argilla bianca, talco, acqua purificata con argento, olio di ricino disidratato, standolio di lino, resinato di colofonia, bianco di titanio (esente da trattamenti al cloro), sali potassici di boro, olio di arancio, stearato di zinco, argento, olio essenziale limone, potassio borato, gomma xantano, metilcellulosa, Vitamina c. sorbato di potassio, Essiccativi assenti.

Note:

COV: Pittura per pareti e soffitti interni, valore limite 2010 40 gr/l.
Valore presente formulazione=0 gr/l

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.

Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.

Non disperdere i residui nelle fognature.

BIOEDILIZIAITALIA



ISTITUTO DI QUALIFICAZIONE BIOEDILE

DCB® Du003-2016/2017 SETA Pittura



Prodotto Bioedile DCB
Denominazione conforme
BioediliziaItalia
www.bioediliziaitalia.org

